



AV. ROGÉRIO CASSOLA, 896 - VOTORANTIM-SP  
TEL.: 55 (15) 3034-8000 WWW.TASKBR.COM

**RELATÓRIO DE ENSAIO N° 042/23**

DATA: 21/08/23

<b>PRODUTO:</b>	ACCES V BRANCO TC-009 E PRETO TC-011	<b>FABRICANTE:</b>	TASK	
<b>OBJETIVO:</b>	Verificar a conformidade do produto conforme Normativa			
<b>METODOLOGIA E/OU NORMAS UTILIZADAS:</b>	Resistencia Estática EN 354:02 e EN 795 B			
<b>ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE:</b>	Capacidade de carga 22 Kn			
<b>FINALIDADE DO TESTE</b>	Desenvolvimento		<b>FATOR:</b> N/A	
	Qualidade	X		
	Produção			<b>COTA DO FATOR:</b> N/A
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>CERTIFICADO</b>	<b>VALIDADE</b>
	DN-003	Dinamometro 5 ton	027/22	nov/23
<b>DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS</b>				
<b>ITEM</b>	<b>REQUISITO</b>			<b>RESULTADO</b>
1	Suportar a carga estática de 22 kN			Aprovado
2				
3				
<b>Lote / SN</b>	840123 - Branco 470623 - Preto		<b>RESULTADO:</b>	3542 Kg 2528 kgf
<b>Dimensão de material têxtil ou metálico antes do teste:</b>	NA			
<b>Dimensão de material têxtil ou metálico após o teste:</b>	NA			
<b>Legenda:</b> AP-Aprovado; REP-Reprovado; N.A-Não Aplicável; N.R-Não Realizado; Obs.-Observação				
<b>OBSERVAÇÃO</b>				
<b>PARTICIPANTES:</b>	João Silva			

**FOTOS**

**IMAGEM 1: Material antes do teste**



**IMAGEM 2: Identificação**



**IMAGEM 3: Material antes do teste**



**IMAGEM 4 : Identificação**



**IMAGEM 3: Resultado ACCES V BRANCO**



**IMAGEM 4: Resultado ACCES V PRETO**



**VÍDEO DO TESTE**

N/A

**Liberado por**

FOR 37 Rev01



AV. ROGÉRIO CASSOLA, 896 - VOTORANTIM-SP  
TEL.: 55 (15) 3034-8000 WWW.TASKBR.COM

**RELATÓRIO DE ENSAIO N° 003/23**

**DATA: 03/02/2023**

<b>PRODUTO:</b>	Corda Static ACC 10,5 mm TR-025/026	<b>FABRICANTE:</b>	Tendom	
<b>OBJETIVO:</b>	Verificar a conformidade do produto e sua força de tensão			
<b>METODOLOGIA E/OU NORMAS UTILIZADAS:</b>	Teste estático / EN 1891:1998 / NBR 15986:2011			
<b>ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE:</b>	40,5 KN Livre / 15 KN Fator com Nó			
<b>MAT. PRODUÇÃO OU DESENVOLVIMENTO?</b>	N/A	<b>FATOR:</b>	N/A	
		<b>COTA DO FATOR:</b>	N/A	
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>CERTIFICADO</b>	<b>VALIDADE</b>
	DN-003	Dinamometro 5 ton	027/22	nov/23
	TR-005	Trena	DM-0021-004/22	nov/23
<b>DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS</b>				
<b>ITEM</b>	<b>REQUISITO</b>			<b>RESULTADO</b>
1	Força estática 1570 Kgf			1908 Kgf
2	Estiramento de até 5%			NA
<b>CARGA APLICADA OU FORÇA RESULTANTE:</b>	1570 kgf	<b>RESULTADO:</b>	APROVADO	
<b>Dimensão de material têxtil ou metálico antes do teste:</b>				
<b>Dimensão de material têxtil ou metálico após o teste:</b>				
<b>Dimensão total da amostra antes do teste:</b>	NA			
<b>Dimensão total da amostra após o teste:</b>	NA			
<b>Legenda: AP-Aprovado; REP-Reprovado; N.A-Não Aplicável; N.R-Não Realizado; Obs.-Observação</b>				
<b>OBSERVAÇÃO</b>	Teste realizado com nó oito duplo			
<b>PARTICIPANTES:</b>	João Silva (TASK), Danieli (TASK)			

FOTOS

ANTES DO TESTE




AMOSTRA ANTES DO TESTE



AMOSTRA APÓS O TESTE



RESULTADO



VÍDEO DO TESTE

N/A

João Silva  
Analista de Qualidade