CORDA STATIC WORK
ABNT NBR 15986:2011
EN 1891

IMPORTADOR: TASK

Cod.: 10.967.528/0001-98

Product name: CORDA STATIC WORK

Cod.: TR-0059 / TR-0060 - 10,5mm

TR-0061,TR-0062,TR-0063,TR-0064,TR-0065 e TR-0067 - 11mm

Corda estática do tipo A de baixo coeficiente de alongamento de capa e alma trançada.

Fabricado em poliamida é destinado a profissionais do ramo em trabalho em altura para uso diversos como ascensão e descensão com utilização de equipamentos especificos, escalada, acesso.

TASK

MANUAL DE INSTRUÇÕES
CORDA STATIC WORK

Leia o manual!

www.taskbr.com

Entenda o produto



Etiqueta

Capa

Alma

Fita de rastreabilidade

Pictogramas

(1) Leia o manual.

(2) Atenção.

(3) Perigo.

(4) Necessário inspeção.

Entenda a etiqueta

1 - Nome do produto.
2 - Normas e tipo de Corda.
3 - Metragem e data de fabricação.
4 - Lote do produto
5 - Material e informação de

Vida Util!

Sem uso até 10 anos - Guardado em local apropriado com temperatura entre 15 °C até 28 °C e umidade de 30% à 60% sem incidência de raios solares.
Em uso normal 5 anos - Intensidade de uso de três vezes semanais.
Uso Moderado 3 anos - Uso diário em média 3 horas .
Uso intenso 1 ano - Uso dario em média 8 horas.

Mais detalhes vide ficha técnica em nosso site www.taskbr.com

Como fazer um nó "8"

O nó 8 duplo é oficialmente utilizado em testes da normasABNT NBR 15986:2011 e EN 1891 e há perca de resistência com sua utilização.



Informações Tecnicas

Diâmetro 10,5 e 11mm

Deslizamento de capa Ss - 2mm

Alongamento F - 3%

Massa da capa externa Sp - 37%

Massa da alma C - 63%

Resistencia Estática - 15 kN 3 min 18 kN destruição com nó.

Força de frenagem - 5,8 kN.

ALERTA!

1. Cordas do tipo A são mais adequadas para acesso posicionamento do que cordas do tipo B que podem ser utilizados como auxiliares.

2.Cordas Tipo A e B podem ser apenas utilizadas por pessoas treinadas ou deve ser supervisionada por um profissional com está competência.

3. Antes de usar a corda deve ser verificado a metragem necessário para a atividade.

4. Antes de utilizar a corda com qualquer outro equipamento, verificar no manual ou no próprio equipamento se há a descrição desta norma ou equivalente e se o diâmetro da corda é apropriado

5. O usuário deve ter cuidado com arestas vivas, produtos químico e nós que podem afetar a vida útil do produto.

6. Em caso de corte de um segmento da corda e selado a quente para não haver escorregamento do material têxtil, recomenda-se que seja remarcado a nova metragem, juntamente com o tipo, diâ_ metro, Lote, dados do fabricante

Limpeza

A corda deve ser colocado em um recipiente com água com PH equilibrado em temperatura ambiente.
Deve ser utilizado um detergente neutro, deixado de molho por 3 horas, utilizar escova de cerdas macias para auxiliar na limpeza se necessário. Deixar secar em ambiente arejado e não exposto diretamente ao Sol.



Inspeção

As inspeções devem ser realizadas sempre antes e depois do uso em toda extensão da corda.



PERIGO!

1. Deslizamento de capa



2. Capa desfiando ou com aspecto ruim.



3. Ruptura de capa e filamentos



4. Torção

5. Uso em cantos vivos